AMPUR®
Posadzki żywiczne

PPHU AMPUR Piotr Mundzia, 95 – 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
tel.: +48 607079999 | e-mail: biuro@ampur.pl | www.ampur.pl
NIP: 7321152987, REGON:471282485
Rachunek Bankowy: 08 87830004 0026 4851 2000 0001

GRUNT MP

KARTA TECHNICZNA

Opis

GRUNT MP - jest trójskładnikowym, szybkosprawnym materiałem kompozytowym na bazie wodnej dyspersji polioli, modyfikowanych poliizocyjanianów oraz reaktywnego wypełniacza mineralnego.

Zastosowanie

GRUNT MP - znajduje zastosowanie do wzmacniania i doszczelniania podłoża w systemach MP.

Właściwości mieszaniny i proporcje poszczególnych składników

	GRUNT MP			
Część	**Wygląd - parametr**	**Ilość**	**Gęstość**	**Lepkość**
Składnik A	Mleczno-biała, niskolepka ciecz	2,50	0,95	250
Składnik B	Klarowna, brązowa, niskolepka ciecz	3,00	1,20	100
Składnik C	Jasnożółty drobny proszek	2,00	0,50	proszek
Mieszanina	Lepka ciecz o konsystencji budyniu	7,50	1,25	1000
Przetwarzanie	Mieszanina (A+B+C) w 15 ºC	10 – 15 min.		
Utwardzanie	Mieszanina (A+B+C) w 15 ºC	Ok. 6 godz. (ruch pieszy)		

Przygotowanie i przetwarzanie materiału

Przygotować stanowisko mieszania oraz odpowiednią ilość składników, materiału GRUNT MP.
Wstępnie wymieszać składnik A poprzez intensywne wstrząsanie, otworzyć korki.
Przelać jednocześnie składnik A i B do czystego pojemnika o pojemności ok. 5 – 10 dcm3 (wysokiego)
Wymieszać w całej objętości ciekłe składniki przy pomocy szybkoobrotowego mieszadła (800 – 1000 obr./min.)
Mieszając dodać powoli składnik C i ponownie wymieszać do jednorodnej masy (ok. 20 – 30 sek.)
Otrzymany materiał bezzwłocznie wylać i rozprowadzić na podłożu.
Czas otwarty (przetwarzania i obróbki): ok. 10 - 15 min.
Puste pojemniki zamknąć i zdać do Producenta lub przekazać do utylizacji.

Aplikacja

Nie nakładać na mokre lub zabrudzone powierzchnie bądź w sytuacji zagrożenia wystąpienia kondensacji pary wodnej.
Przygotowany materiał rozlać na podłoże i rozprowadzić na cienką i równą warstwę przy pomocy pac, pędzli i wałków malarskich.
Bruzdy kotwiące, szczeliny dylatacyjne lub pionowe powierzchnie zwilżyć przy pomocy pędzli i wałków.
Wszystkie prace należy przeprowadzić w czasie 5 - 15 min., po tym czasie materiał jest nieprzydatny do dalszego stosowania.
Ewentualne pozostałości w opakowaniu dokładnie wygarnąć do metalowego kubła na odpadki.

Zużycie i wydajność materiału

Zużycie materiału zależy od chropowatości i temperatury podłoża oraz stosowanych narzędzi.
Typowe zużycie wynosi: 0,20 – 1,00 kg/m2
Wydajność: przy pomocy 1 kompletu (7,50 kg) można zagruntować ok. 15,0 m2 podłoża.

Czyszczenie

W przypadku konieczności czyszczenia podłoża lub narzędzi z nieutwardzonych materiałów można stosować odpowiednie rozpuszczalniki organiczne i czyściwa. Takim rozpuszczalnikiem może być ksylen. Operacje takie najlepiej przeprowadzać poza obszarem wykonywanych prac w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zabrudzenia po utwardzeniu materiału są nierozpuszczalne i można je oczyścić mechanicznie.

Uwagi BHP

Do każdego dostarczanego materiału i składnika dostarczane są Karty Bezpieczeństwa.
Podczas manipulowania, mieszania i aplikowania zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych oraz masek p.pyłowych.

Magazynowanie

Wszystkie materiały AMPUR powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach.
Optymalne temperatury to 10 – 25 ºC.

Firma **PPHU AMPUR Piotr Mundzia** - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz sposób ich przygotowania oraz aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze – zgodnie z zaleceniami aplikacyjno-klimatycznymi określonymi w **Instrukcji Aplikacji Materiałów AMPUR**. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu.
Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami.
Powyższy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.
Data wydania: 01.01.2016 r. / wyd. 2