AMPUR®
Posadzki żywiczne

PPHU AMPUR Piotr Mundzia, 95 – 100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10
tel.: +48 607079999 | e-mail: biuro@ampur.pl | www.ampur.pl
NIP: 7321152987, REGON:471282485
Rachunek Bankowy: 08 87830004 0026 4851 2000 0001

POWŁOKA PU - UV

KARTA TECHNICZNA

Opis

POWŁOKA PU-UV- jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem powłokowym na bazie barwnych modyfikowanych żywic poliolowo-poliaminowych (skł. A) oraz modyfikowanych, alifatycznych poliizocyjanianów (skł. B). Cechuje się wysokimi parametrami odporności mechanicznych.

Zastosowanie

POWŁOKA PU-UV - znajduje zastosowanie do zamykania zewnętrznych systemów żywicznych AMPUR.

Właściwości mieszaniny i proporcje poszczególnych składników

	POWŁOKA PU - UV			
Część	**Wygląd - parametr**	**Ilość**	**Gęstość**	**Lepkość**
Składnik A	Barwna, średniolepka ciecz	5,00	1,15	2500
Składnik B	Klarowna, bezbarwna, niskolepka ciecz	5,00	1,1	750
Mieszanina	Ciecz o konsystencji śmietany	10,00	1,12	1500
Przetwarzanie	Mieszanina (A+B) w 15 ºC	20 – 30 min.		
Utwardzanie	Mieszanina (A+B) w 15 ºC	Ok. 6 godz. (ruch pieszy)		

Przygotowanie i przetwarzanie materiału

Przygotować stanowisko mieszania oraz odpowiednią ilość składników, materiału POWŁOKA PU-UV
Dokładnie wymieszać składnik A przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego (ok. 400 obr./min.)
Dodać cały utwardzacz (składnik B) i dokładnie wymieszać. Następnie przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Otrzymany materiał bezzwłocznie wylać i rozprowadzić na podłożu przy pomocy pacy metalowej lub gumowej i dokładnie rozprowadzić na jednorodnę powłokę przy pomocy wałków lub pędzli malarskich.
Czas otwarty (przetwarzania i obróbki): ok. 20 - 30 min.
Puste pojemniki zamknąć i zdać do Producenta lub przekazać do utylizacji.

Aplikacja

Nie nakładać na mokre lub zabrudzone powierzchnie bądź w sytuacji zagrożenia wystąpienia kondensacji pary wodnej.
Przygotowany materiał rozlać na podłoże i rozprowadzić na cienką i równą warstwę przy pomocy pac, pędzli i wałków malarskich.
Wszystkie prace należy przeprowadzić w czasie 10- 20 min., po tym czasie materiał jest nieprzydatny do dalszego stosowania.
Ewentualne pozostałości w opakowaniu dokładnie wygarnąć do metalowego kubła na odpadki.

Zużycie i wydajność materiału

Zużycie materiału zależy od chropowatości i temperatury podłoża oraz stosowanych narzędzi
Typowe zużycie wynosi: 0,10 – 0,25 kg/m2
Wydajność: przy pomocy 1 kompletu (10,0 kg) można pokryć ok. 50 m2 podłoża.

Czyszczenie

W przypadku konieczności czyszczenia podłoża lub narzędzi z nieutwardzonych materiałów można stosować odpowiednie rozpuszczalniki organiczne i czyściwa. Takim rozpuszczalnikiem może być ksylen. Operacje takie najlepiej przeprowadzać poza obszarem wykonywanych prac w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zabrudzenia po utwardzeniu materiału są nierozpuszczalne i można je oczyścić mechanicznie.

Uwagi BHP

Do każdego dostarczanego materiału i składnika dostarczane są Karty Bezpieczeństwa.
Podczas manipulowania, mieszania i aplikowania zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych oraz masek p.pyłowych.

Magazynowanie

Wszystkie materiały AMPUR powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach.
Optymalne temperatury to 10 – 25 °C.

Firma **PPHU AMPUR Piotr Mundzia** - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz sposób ich przygotowania oraz aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze – zgodnie z zaleceniami aplikacyjno-klimatycznymi określonymi w **Instrukcji Aplikacji Materiałów AMPUR**. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu.
Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami.
Powyższy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.
Data wydania: 01.01.2016 r. / wyd 2